

**Rakoll® TE 5700**

Tipo de Cola Cola termofusível.

Vantagens do Produto

- Ótimas características adesivas
- Tempo aberto longo

Aplicações Típicas Destinada a ser utilizado na colagem de orlas plásticas (PVC, ABS, PP, etc.), melaminas, laminados, folha de madeira, etc., a painéis de aglomerado ou MDF em orladoras.

Substratos adequados Orlas de PVC, ABS, PP, etc., melaminas, laminados, folha de madeira, etc e painéis de aglomerado de madeira ou MDF.

Propriedades Típicas

Propriedade	Valor
Base	Copolímero de EVA
Ponto de amolecimento (Anel & Bola, ASTM E28)	aprox. 103 °C
Viscosidade a 204°C	Brookfield HB aprox. 82 000 mPa.s
Prazo de validade	12 Meses



Instruções de Aplicação

Indicada para a generalidade das máquinas de orlar.

O painel de suporte e a orla devem estar perfeitamente limpos. A afinação da orladora deve ser efetuada de acordo com as instruções do fabricante.

Condições de trabalho desejáveis:

- Temperatura ambiente e do material: 18 – 20°C
- Humidade da madeira: 8 – 10%
- Temperatura de trabalho no rolo aplicador: 190 – 210°C
- Velocidade de alimentação: a partir de 15 m/min

Dada a variedade de materiais e as diferenças verificadas nas propriedades de adesão, recomenda-se a execução de ensaios preliminares com vista à determinação das melhores condições de trabalho e gramagem a aplicar.

Durante as paragens deve-se baixar a temperatura da cola para 160°C para evitar a degradação das características da cola. Os potes de fusão devem ser limpos regularmente com uma espátula, para evitar incrustações de cola queimada.



H.B. Fuller



TECHNICAL DATA SHEET

Instruções de Limpeza	É favor solicitar informação sobre as opções de limpeza disponíveis.
Embalagem Típica	É favor solicitar informação sobre as opções de embalagem disponíveis.
Condições de Armazenamento	Conservar na embalagem de origem bem fechada, em local limpo e seco, à temperatura ambiente.
Conselho de Eliminação	É favor consultar a ficha de segurança (FS) quanto a instruções de eliminação.
Conselhos de Segurança	<p>Nas condições de aplicação o hot-melt causa queimaduras em contacto com a pele. Nas condições de aplicação, o hot-melt pode libertar fumos, que podem irritar os órgãos respiratórios. Se a temperatura recomendada de trabalho for ultrapassada por um largo período de tempo, podem formar-se produtos de decomposição perigosos. Deverão ser instaladas sistemas de exaustão adequados.</p> <p>Para informações adicionais, é favor consultar a Ficha de Segurança quanto a conselhos de segurança.</p>

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: As informações, especificações, procedimentos e recomendações aqui fornecidas ("informações") baseiam-se na nossa experiência e acreditamos estarem correctas. Não se fazem declarações nem se dão garantias relativamente à precisão ou integralidade das informações nem que a utilização do produto possa evitar perdas ou danos ou produzir os resultados desejados. É da exclusiva responsabilidade do comprador testar e determinar a adequabilidade de quaisquer informações relativamente à utilização prevista. Devem repetir-se os testes se os materiais ou as condições se alterarem de qualquer forma. Nenhum funcionário, distribuidor ou agente tem qualquer direito de alterar estes factos e oferecer uma garantia de desempenho.



NOTA PARA O UTILIZADOR: ao encomendar/receber o produto, aceita os Termos e Condições Gerais de Venda da H.B. Fuller aplicáveis na região. Solicite uma cópia se ainda não os tiver recebido. Estes Termos e Condições contêm exonerações de garantias implícitas (incluindo mas não se limitando a recusar garantias de aptidão para uma finalidade particular) e limites de responsabilidade. Rejeitam-se todos os outros termos. Em qualquer caso, a responsabilidade agregada total da H.B. Fuller relativamente a qualquer reclamação ou série de reclamações relacionadas que resultem, por contrato, em delito (incluindo negligência), quebra de dever legal, declarações falsas, responsabilidade estrita ou outra, limita-se à substituição dos produtos afectados ou reembolso do preço de compra dos produtos afectados. A H.B. Fuller não será responsável por perda de lucro, perda de margem, perda de contrato, perda de negócio, perda de benevolência ou qualquer perda indirecta ou consequential que resultem de ou com relação ao fornecimento de produto.

Nada em qualquer termo funcionará para excluir ou limitar a responsabilidade da H.B. Fuller por fraude, negligência grave ou por morte ou ferimentos causados por negligência ou por quebra de quaisquer termos implícitos obrigatórios.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us